

Subcapa transparente.  
Indispensável antes da aplicação da Alvaiade.

► **Preparação:** A madeira deve estar seca, limpa e isenta de gordura. Se desejar, pode tingi-la previamente com a Tinta de madeira da Lakeone.

► **Aplicação:** Aprofundar os poros da madeira com a ajuda de uma escova metálica, no sentido dos veios. Desempoeirar antes de aplicar duas demão do Primário para Cerusa/Alvaiade, com a ajuda de uma Boneca de algodão da Lakeone. Deixar secar 20min entre as demão. Esfregar a superfície com Lã de aço 000 da Lakeone. Aplicar a Alvaiade (ver instruções no rotula da embalagem).

Secado  
Secagem



Limpeza  
Limpeza



Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona y mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EINECS 247-500-7) y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EINECS 220-239-6). Pueden provocar una reacción alérgica. Contém 1,2-benzoisotiazol-3(2h)-ona e mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EINECS 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EINECS 220-239-6). Podem provocar uma reacção alérgica.

Volumen neto  
Volume líquido : **225 ml**

cubre - cobre  $\pm 4m^2$   
(la superficie de un aparador)  
(a superfície de um bufê)



primaire céruce



Encuentre todos nuestros consejos sobre  
Encontre todas as nossas recomendações em  
**lakeone.com**

INICIATIVES DECORATION IBERICA S.L.U  
MADRID - Made in France - Tel. (91) 632 46 00



DECORACIÓN  
DECORAÇÃO



Primaria  
Cerusa

PRIMARIA TRANSPARENTE  
INDISPENSABLE ANTES  
DE LA CERUSA

Primário  
Alvaiade

PRIMÁRIO TRANSPARENTE  
IMPRESINDÍVEL ANTES  
DA ALVAIADE

Primaria  
Cerusa

PRIMAIRIA TRANSPARENTE  
INDISPENSABLE ANTES  
DE LA CERUSA

Primário  
Alvaiade

PRIMÁRIO TRANSPARENTE  
IMPRESINDÍVEL ANTES  
DA ALVAIADE



Base transparente  
indispensable antes de  
aplicar la cerusa.

► **Preparación**  
Su madera debe estar seca,  
limpia y libre de restos de  
grasa. Si usted lo desea tiña  
previamente la madera con  
Tinte de Lakeone.

► **Aplicación**  
Realizar surcos con la ayuda  
de un cepillo metálico en  
el sentido de la veta de la  
madera.  
Desempolvar después  
aplicar dos capas de  
Primaria para cerusa con  
la ayuda de un pincel o  
Muñeca de algodón de  
Lakeone.

Dejar secar alrededor  
20mn entre cada capa. Lije  
la superficie con Lana de  
acero 000 de Lakeone.  
Aplicar la Cerusa (ver el  
modo de empleo sobre el  
envase).