

BRICOCEM

TU BRICOLAJE EN CASA

MORTERO SECO

Para enlucidos y obras de mampostería en general

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Aplicación directa en fábrica de ladrillo y hormigón
- Colocación de ladrillos
- Obras de mampostería
- Enlucidos y revoques
- Pavimentos de terrazo

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Gris
- Interior / Exterior

PRESENTACION

Estuche cartón con bolsa de plástico
1,5 kg./ 15 estuches-caja / 36 cajas - palet

Estuche cartón con 4 bolsas de plástico
6 kg./ 4 estuches-caja / 28 cajas - palet

Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.



MODO DE EMPLEO

Soporte



- Sobre soportes convencionales a base de cemento y fábrica de ladrillo.



- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.



- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.



- No aplicar sobre yesos o pinturas.



Aplicación

- Verter en un recipiente 1 parte de agua por 7 de MORTERO GRIS y amasar hasta lograr una pasta homogénea.

- Para enlucidos, extender el mortero con llana sobre el soporte y dejar transcurrir el tiempo necesario antes de proceder al fratasado.

- Para la colocación de ladrillos colocar la pasta sobre el ladrillo con una paleta y proceder a levantar la primera hilada.

- Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de terminar.

PRECAUCIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

- Para espesores superiores a 1,5 cm se recomienda aplicar el producto en dos capas.

- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	
Aspecto	Polvo gris
Densidad producto amasado	2.0 ± 0.2 g/cm ²
Adhesión	0,2 N/mm ²
Clasificación según UNE EN 998-1	GP CSIV W0
Rendimiento aproximado	según uso