

MORTERO

Para colocación de ladrillos refractarios y enlucidos en ambientes de fuego

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Levantamiento de chimeneas, barbacoas, hornos, etc.
- Enlucidos en ambientes de altas temperaturas. Hasta 1200 °C
- Colocación de ladrillos refractarios

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Gris
- Interior / Exterior

PRESENTACION

Estuche cartón con bolsa de plástico
1,5 kg./ 15 estuches-caja / 36 cajas - palet

Estuche cartón con 4 bolsas de plástico
6 kg./ 4 estuches-caja / 28 cajas - palet

Almacenamiento hasta 6 meses en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.



MODO DE EMPLEO

Soporte



- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.



- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.

- No aplicar sobre yesos o pinturas



Aplicación

- Verter en un recipiente 1 parte de agua por 6 de MORTERO REFRACTARIO y amasar hasta lograr una pasta homogénea.

- Extender la pasta sobre el ladrillo con una paleta hasta cubrirlo.

- Colocar la primera hilada y repetir el proceso hasta alcanzar la altura y forma deseada

- Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de terminar.



PRECAUCIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.

- En caso de realización de una chimenea o barbacoa, dejar pasar 7 días antes de su utilización.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	
Aspecto	Polvo gris
Densidad del producto amasado	2.1 ± 0.2 g/cm ³
Rendimiento aproximado	16 kg/m ² por cm de espesor