



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**

# Metallic Metálico

Una pintura decorativa con efecto metálico  
Uma tinta decorativa com efeito metálico



Interior • Interiores    Exterior • Exteriores

Cobertura excelente • Excelente cobertura  
Secado rápido • Secagem rápida

EAN 5013296954235

Cromo  
Cromado

## TEXT FREE

**ES: ACABADO METÁLICO - UTILIZAR SOLO SEGUN LAS INDICACIONES.** Un acabado de primera calidad resistente al rayado que le permitirá crear un acabado de metal atractivo sobre una amplia gama de sustratos, incluyendo la madera, metal, vidrio y cerámica. Añadido un aspecto metálico brillante a los marcos de fotografías, portacandelabros, elementos de manualidades, hobbies y muchos otros. **Preparación:** asegurarse de que las superficies a pintar estén libres de pintura descascarillada, óxido, cera, aceite y grasa. Las superficies previamente pintadas deberán lijarse para mejorar la adherencia. La madera y el metal vírgenes deberán imprimarse con imprimador de superficies Rust-Oleum. El plástico virgen deberá imprimarse con imprimador de superficies Rust-Oleum. El tapón y/o la etiqueta indican el color aproximado y el acabado. Cubrir las zonas circundantes para protegerlas de la niebla de la pulverización. **Aplicación:** agitar el bote vigorosamente durante 1 minuto después de notar que las bolas de mezcla empiezan a traquetear, y continuar agitando de forma regular durante el uso. Sostener a 30cm de la superficie y pulverizar en un movimiento firme adelante y atrás, solapando ligeramente entre sí cada pasada. Para un mejor resultado, durante la pulverización mover el bote en paralelo y a la misma distancia de la superficie. Aplicar varias capas finas con varios minutos de diferencia entre ellas. **Limpeza:** tras el uso invertir el bote y pulverizar durante 2-3 segundos para limpiar la boquilla del pulverizador. **Secado y nuevas capas de aplicación:** seco al tacto en 20 minutos. Seco totalmente en 24 horas. **Aplicación:** volver a aplicar una nueva capa transcurrida 1 hora o después de 24 horas. **Rendimiento:** este bote puede cubrir aproximadamente una superficie de 2m<sup>2</sup> dependiendo del perfil/porosidad de la superficie. **Limitaciones:** aplicar solo cuando las temperaturas se encuentren entre 10-32°C y la humedad relativa por debajo del 85%. Deberán tomarse precauciones especiales durante la preparación de la superficie en el caso de superficies pintadas con anterioridad a los años 60 sobre madera y metal, dado que las mismas pudieran contener plomo, elemento dañino. Para el lijado en seco, evitar la inhalación de polvo mediante la utilización de una máscara facial protectora adecuada. Para más información contacte con nuestro departamento de servicio técnico.

**PT: ACABAMENTO METALIZADO - UTILIZAR APENAS CONFORME INDICADO.** Um acabamento de qualidade premium resistente a riscos que lhe permite criar um acabamento metalizado atractivo numa vasta gama de sustratos, incluindo madeira, metal, vidro e cerâmica. Dê um visual metálico brilhante a molduras de fotografias, candelabros, artesanato e outros. **Preparação:** Certifique-se de que as superfícies a pintar não têm tinta solta, ferrugem, cera, óleo ou massa lubrificante. As superfícies já pintadas devem ser lixadas para servirem de base. A madeira e o metal descobertos devem receber uma camada de primário para superfícies Rust-Oleum. O plástico descoberto deve receber uma camada de primário para plástico Rust-Oleum. A tampa e/ou a etiqueta indicam a cor e acabamento aproximados. Cubra as áreas circundantes para as proteger do spray. **Aplicação:** Sacuda a lata com força durante 1 minuto depois de a estera de mistura começar a fazer barulho e continue a sacudi-la regularmente durante a utilização. Coloque a lata a 30cm da superfície e pulverize fazendo um movimento estável para a frente e para trás, com uma ligeira sobreposição em cada movimento. Para obter melhores resultados deverá manter a lata em movimento e sempre à mesma distância da superfície durante a pulverização. Aplique várias camadas ligeiras com alguns minutos de intervalo. **Limpeza:** Depois de utilizar, coloque a lata ao contrário e pulverize durante 2-3 segundos para limpar o bocal de pulverização. **Secagem e nova camada:** Seco ao toque em 20 minutos. Completamente seco em 24 horas. Nova camada no espaço de 1 hora ou após 24 horas. **Rendimento:** Esta lata cobre aproximadamente 2m<sup>2</sup> por camada, consoante o perfil/porosidade da superfície. **Limitações:** Aplicar apenas quando a temperatura estiver entre 10-32°C e a humidade relativa abaixo de 85%. Devem adoptar-se precauções especiais durante a preparação de superfícies de madeira e metal pintadas antes da década de 60, uma vez que estas podem conter chumbo nocivo. Ao lixar a seco, evite a inalação de poeira utilizando uma máscara de protecção facial adequada. Para obter informações adicionais, contacte o nosso Departamento de Serviços Técnicos.

Metallic/Metálico		1950
<p><b>Contiene:</b> Acetona Bevat. <b>Contém:</b> Acetona.</p> <p><b>Peligro</b> Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Leer la etiqueta antes del uso. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Evitar respirar vapor o niebla pulverizada. Usar guantes protectores y protección para los ojos: guantes: caucho natural (látex) o caucho nitrílico, gafas de seguridad con protección lateral. No dispersar en el medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Buscar atención médica. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. – No fumar. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar y no exponer a una temperatura superior a 50°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.</p> <p><b>Perigo</b> Aerossol extremadamente inflamável. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Ler o rótulo antes da utilização. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Evitar respirar o vapor ou o spray. Usar luvas de protecção e protecção ocular: luvas: borracha natural (látex) ou borracha nitrilica, óculos de segurança com protecções laterais. Evitar a libertação para o ambiente. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Se a irritação ocular persistir: Consulte um médico. Armazenar em local fechado à chave. Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Recipiente sob pressão: pode reventar por aquecimento. Manter afastado do calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Proibido fumar. Recipiente sob pressão. Não fumar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Conservar fora do alcance das crianças. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.</p>		
<p><b>EMISSIONES AL AIRE INTERIOR* EMISSÕES PARA O AR INTERIOR*</b></p>		
<p><small>* Información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles al aire interior, que representan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas)</small></p> <p><small>* Informação sobre o nível de emissões de substâncias voláteis de ar interior, que representam um risco de toxicidade por inalação numa escala que varia de A+ (emissões muito baixas) para C (altas emissões)</small></p>		
<p>Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK. Servicio Técnico / Serviços Técnicos: tel: +34 (0) 986 343424 e-mail: servitecnico@xylazel.com    www.rustoleumspraypaint.com</p>		<p>400ml e</p> <p>L13028    520</p>

## TEXT FREE