





35 X 50 + 11

-  PANTONE 369 U
-  PANTONE 327 U
-  PANTONE 2955 C
-  P RED 032 U
-  PANTONE BLACK U

PROPAM® REPAR TECHNO

MORTERO PARA LA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN
Aplicable en el interior y exterior, como en exteriores.
Reparación de daños en elementos de hormigón, reconstrucción de hormigón en esquinas y cantos dañados, reparación de desmenuzados y roturas.
Adhiere de forma permanente en agua.
Espesores de 3 a 40 mm en una única capa.

MODO DE EMPLEO
Los soportes deben ser firmes y resistentes, estar limpios, exentos de partículas sueltas, aceites, grasas, polvo, perfumes y líquidos superficiales.
Se eliminan todos los huecos, irregularidades y poco resistentes hasta llegar al hormigón sano y estructuralmente resistente.
El nivelado del mortero permite la colocación de las armaduras. En caso de grandes reparaciones estructurales, consultar con el Departamento Técnico.
Debe haber humedad en el soporte y saturación antes de la aplicación del mortero.
1. Amasar todo el saco con aproximadamente 4,25 litros de agua limpia hasta obtener una consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Aplicar el mortero mediante pala o paleta.
3. A continuación compactar y frotar en abar según el caso.
4. Es imprescindible realizar un curado del mortero, durante al menos los 24 horas siguientes, para asegurar que el producto alcance las propiedades previstas.

ADVERTENCIAS
Respecto la proporción en el agua de amasado, para evitar pérdida de resistencia o riesgo de fraguado.
Aplicar con temperaturas del soporte entre 5°C y 30°C.

PERIODO DE UTILIZACIÓN
12 meses en envase original cerrado y protegido de la humedad.

PARA MÁS INFORMACIÓN VER FICHA TÉCNICA
La eliminación del producto y su embalaje debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

MORTIER POUR LA REPARATION STRUCTURALE DU BETON

DOMAINE D'UTILISATION
Applicable sur les intérieurs et extérieurs.
Reconstruction de béton en angles et chant d'arrêt, réparation de lésions et cassures.
Adhère de façon permanente sans eau.
Épaisseurs de 3 à 40 mm en une seule couche.

MODI D'USO
Gli supporti devono essere solidi e resistenti, puliti, privi di particelle non fissili, oli, grassi, polveri, profumi e liquidi superficiali.
Tutti i beton danneggiati e poco resistenti debbono essere eliminati fino a raggiungere il beton sano e strutturalmente resistente.
Il pH elevato del mortero permette la preparazione delle armature. In caso di grandi riparazioni strutturali, consultare il Dipartimento Tecnico.
Il supporto deve essere umido e saturato prima dell'applicazione del mortero.
1. Mescolare tutto il sacco con acqua di 4,25 litri per ottenere un mortero di consistenza lavorabile e senza grumi.
2. Applicare il mortero con pala o spatola.
3. Compattare e frotolare con la mano secondo il caso.
4. È indispensabile realizzare un curaggio del mortero per almeno 24 ore successive, per assicurare che il prodotto raggiunga le proprietà previste.

PRECAUTIONS
Respecter la ratio de l'eau de gâchage pour éviter la perte de résistance ou d'un retard dans le prise.
Appliquer avec températures du support entre 5° et 30°C.

PERIODE D'UTILISATION
12 mois en emballage original fermé à l'abri de l'humidité.

POUR PLUS D'INFORMATION VOIR LA FICHE TECHNIQUE
L'élimination du produit et son emballage doivent être conformes à la législation en vigueur et est la responsabilité du consommateur final du produit.

DE VENTA A PROFESIONALES / PARA VENDA A PROFISSIONAIS / VENDE A PROFISSIONELS / FOR PROFESSIONAL SALE ONLY

PERIGO
Eye Dam. 1. H318 Provoca lesões oculares graves. Skin Irrit. 2. H317 Provoca irritação cutânea. Skin Sens. 1. H317 Pode provocar uma reação alérgica séria ou grave. STOT SE 2. H335 Pode provocar irritação da via respiratória. P201 + P202 Leia o rótulo e todas as informações de segurança. P273 Evite a contaminação do meio ambiente. P501 Descarte de acordo com as instruções da embalagem.
EN CAS D'INHALATION: Transporter le récipient et le mortier au poste d'une position où on peut facilement respirer. P201 + P202 Lire l'étiquette et toutes les informations de sécurité. P273 Éviter la contamination de l'environnement. P501 Éliminer conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballage, respectivement. Substances qui contribuent à la classification: Ciment, portland, produits chimiques.

PERIGO
Eye Dam. 1. H318 Provoca lesões oculares graves. Skin Irrit. 2. H317 Provoca irritação cutânea. Skin Sens. 1. H317 Pode provocar uma reação alérgica séria ou grave. STOT SE 2. H335 Pode provocar irritação da via respiratória. P201 + P202 Leia o rótulo e todas as informações de segurança. P273 Evite a contaminação do meio ambiente. P501 Descarte de acordo com as instruções da embalagem.
EN CAS D'INHALATION: Transporter le récipient et le mortier au poste d'une position où on peut facilement respirer. P201 + P202 Lire l'étiquette et toutes les informations de sécurité. P273 Éviter la contamination de l'environnement. P501 Éliminer conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballage, respectivement. Substances qui contribuent à la classification: Ciment, portland, produits chimiques.

DANGER
Eye Dam. 1. H318 Provokes the serious eye damage. Skin Irrit. 2. H317 Provokes skin irritation. Skin Sens. 1. H317 May cause an allergic reaction. STOT SE 2. H335 May cause respiratory irritation. P201 + P202 Read the label and all safety information. P273 Avoid contaminating the environment. P501 Dispose of contents and packaging in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. Substances that contribute to the classification: Cement, portland, chemicals.

DANGER
Eye Dam. 1. H318 Causes serious eye damage. Skin Irrit. 2. H317 Causes skin irritation. Skin Sens. 1. H317 May cause an allergic reaction. STOT SE 2. H335 May cause respiratory irritation. P201 + P202 Read the label and all safety information. P273 Avoid contaminating the environment. P501 Dispose of contents and packaging in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. Substances that contribute to the classification: Cement, portland, chemicals.

ARGAMASSA PARA A REPARAÇÃO ESTRUCTURAL DE BETÃO

CAMPOS DE APLICACIÓN
Aplicable en el interior y exterior, como en exteriores.
Reparación de daños en elementos de betão, reconstrucción de betão en esquinas e cantos danificados, reparação de desmenuzados e roturas.
Adesivado para contacto permanente em água.
Espessuras de 3 a 40 mm de uma única camada.

MODO DE EMPREGO
Os substratos devem ser firmes e resistentes, estar limpos, exentos de partículas soltas, óleos, graxas, pó, tintas e líquidos superficiais.
Devem eliminar-se todos os betões degradados e pouco resistentes, até chegar ao betão saudável e estruturalmente resistente.
O elevado pH da argamassa permite a preparação das armaduras. Tratando-se de grandes reparações estruturais, consultar o Departamento Técnico.
Deve haver humidade no suporte e saturação antes de se humedecido até à saturação, antes de se aplicar.
1. Misturar todo o conteúdo do saco com aproximadamente 4,25 litros de água limpa até obter uma consistência trabalhável e livre de grumos.
2. Aplicar a argamassa mediante talocha ou espatula.
3. Compactar e frotar ou alisar conforme o caso.
4. É imprescindível que a cura da argamassa tenha lugar durante, no mínimo, as 24 horas seguintes, para assegurar que o produto adquira as propriedades previstas.

ADVERTÊNCIAS
Respecto la proporción en el agua de mistura, de momento a evitar pérdida de resistencia o riesgo de fraguado.
Aplicar con temperaturas del soporte entre 5°C y 30°C.

PERIODO DE UTILIZAÇÃO
12 meses fechado na embalagem original e protegido de umidade.

PARA MAIS INFORMAÇÕES VER FICHA TÉCNICA
A eliminação do produto e do respectivo respetivo deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

STRUCTURAL REPAIR MORTAR FOR CONCRETE

APPLICATIONS
Suitable for internal and external use.
Repair of damage in concrete, reconstruction of concrete corners and edges, repair of scaling and cracks.
Adhères de façon permanente sans eau.
Épaisseurs de 3 à 40 mm in a single layer.

INSTRUCTIONS FOR USE
The supports must be firm and resistant, clean, free of any loose particles, oils, grease, dirt, paint and superficial liquids.
All degraded and not enough resistant concrete is to be removed down and work over concrete that is healthy and structurally strong.
The high pH of the mortar allows passivation of reinforcement. In case of major structural repairs, consult our Technical Department.
Support should be moistened to saturation prior to application of the mortar.
1. Mix the whole bag with approximately 4.25 litres of clean water until to achieve a workable consistency, free of lumps.
2. Apply the mortar by trowel.
3. Compact and float or smooth as appropriate.
4. It is essential to cure the mortar for at least 24 hours to ensure that the product reaches the expected properties.

CAUTIONS
Respect the proportion in the mixing water to avoid a strength loss or setting delay.
Apply with support temperatures between 5° and 30°C.

STORAGE
12 months in sealed original packaging sheltered from humidity.


FOR MORE INFORMATION SEE TECHNICAL DATA SHEET
The removal of the remains of the product and its wrapping must be done in compliance with the existing legislation. Responsibility lies on the final user of the product.

| | |
|---|-----------------|
| CE | |
| PROPAMSA | |
| C/ Ciempes Molins s/n - Pol. Ind. Les Falgueres 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) Tel. 93 480 00 40 www.propamsa.es | |
| PROPAM REPAR TECHNO | |
| CR1 / 080 1 | |
| EN 1504-3 | |
| Producto para la reparación estructural del hormigón con mortero PSC (a base de cemento y arena) | |
| Reacción al Fuego: | Clase A1 |
| Resistencia a Compresión: | 84 (≥ 40 N/mm²) |
| Contenido en iones cloruro: | ≤ 0,05 % |
| Adhesión: | ≥ 2,0 N/mm² |
| Resistencia a carbonatación: | Poca |
| Módulo de elasticidad: | ≥ 21.000 N/mm² |
| Compatibilidad térmica: | ≥ 2,0 N/mm² |
| Absorción capilar: | ≤ 0,5 kg/m².kPa |
| Emisión de sustancias peligrosas: | Ver FDS |



PROPAM® REPAR TECHNO

PROPAM® REPAR TECHNO



MORTERO PARA LA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN

Mortier pour la réparation structurale du béton.

Argamassa para a reparaçõ estrutural de betão.

Structural repair mortar for concrete.

25 kg e

PROPAMSA®

PROPAM® REPAR TECHNO

PROPAMSA®