



**12-18 m²/L
(una capa)**
(Varía según el estado del soporte)



SECADO

1h - al tacto
2-4h - entre capas
24h - secado total
(25°C y 60% de humedad relativa)



HERRAMIENTAS

**Brocha, rodillo
o airless**
(Limpiar con agua tibia tras su uso)



Base Cal / Absorbe CO₂
Este producto absorbe CO₂ en su proceso de carbonatación lo que propicia ambientes más limpios. Más info:
www.micasaesunarbol.com



Tecnología de Grafeno
Este producto contiene fibras de grafeno para una mayor resistencia, homogeneidad y flexibilidad.

AmbientPro+ White Premium

Pintura fotocatalítica natural blanca con grafeno. EFECTO DESCONTAMINANTE INTERIOR / EXTERIOR

AmbientPro+ Premium es una pintura fotocatalítica natural para interiores y exteriores, acabado blanco mate. Descompone compuestos orgánicos y gases inorgánicos por la incidencia de la luz sobre el componente fotocatalizador. Por su fórmula en base cal artesanal con tecnología de grafeno es transpirable, evita las condensaciones, es lavable y absorbe CO₂. **SUPERFICIE DE APLICACIÓN:** Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies habituales en la construcción: enlucido, yeso, emplaste, pintura, placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar, etc. **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** El soporte deberá estar bien adherido, saneado, limpio y seco. Aplique AmbientPrimer Premium en superficies absorbente para optimizar el consumo. En zonas propensas al crecimiento de algas, hongos y/o moho, aplicar la versión AmbientPrimer L44 Premium. Sobre antiguas pinturas brillantes, epoxy o de poliuretano: limpie la superficie y lije suavemente. **MODO DE APLICACIÓN:** Agitar y diluir el producto con agua al 10-15% en peso (150-200 ml aprox. de agua por

cada litro de producto) y asegurar una buena mezcla. Evitar agitar en exceso para minimizar la oclusión de burbujas. Aplicar 2 o 3 capas uniformemente. Pintar en secciones empezando por los bordes. Sin recargar el rodillo de pintura, pase el rodillo de izquierda a derecha para repartir correctamente la pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, evitar empalmes. Se advierte que un exceso de producto puede generar micro-fisuras. La temperatura de trabajo debe ser entre 5°C y 40°C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol. **RECOMENDACIONES:** Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas. Hacer ensayos previos si existieran requisitos estéticos estrictos. Se aconseja el uso de guantes y gafas de protección. Proteger la superficie tratada de la lluvia durante al menos 4 días. Consulte la Ficha Técnica del producto en www.graphenstone.com. **Gestión de residuos:** Según las disposiciones legales locales. Los envases son de polipropileno. Contribuya a respetar el medioambiente, no tire los residuos por el desagüe y usa el punto limpio más próximo. **Gesto responsable:** Minimice el desperdicio de pintura estimando la cantidad de pintura que necesitará. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos. Para más información o en caso de duda, contacte con el Dpto. Técnico: technicalsupport@graphenstone.com.

com. **ALMACENAMIENTO:** Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 12 meses. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar bien antes de aplicar.

En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P501: Eliminar el contenido/ el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. **Sustancias que contribuyen a la clasificación:** Hidróxido de calcio



PELIGRO

Reglamento nº 1272/ 2008 (CLP):
Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 Lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritación cutánea. Consejos de prudencia: P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulte fácil. Proseguir con el lavado. P332+P313:

**FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO**
<http://bit.ly/2E6yA6J>



GRAPHENSTONE

THE ORIGINAL & AUTHENTIC

Fabricado por: IEDISA, SA - A91854877
Pol Poliviso, Carpinteros, 25. Viso del Alcor.
Sevilla. España. T.: (+34) 955 529 435
info@graphenstone.com
www.graphenstone.com.es



Directiva 2004/42/CE, Fase II: Recubrimiento mate para paredes y techos interiores. Contenido máximo VOCs (Anexo II): 30 g/L. Contenido VOCs (al uso): <1 g/L.

Cont. Neto: 15L / 4 gal



S-P-01050 EPD
environdec.com

