
















LIFE CERÁMICA
BY SANTARELA

Technical Characteristics / Características Técnicas

REVESTIMIENTO / Wall Tiles

PASTA BLANCA / White Body

NORMA EN 14411:2016 Anexo L. Grupo BIII

| MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL | | STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO | STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA |
|--|--|--|--|
|  | Length and width Longitud y anchura | ISO 10545-2 | ± 0,2% max. |
|  | Rectangularity Ortogonalidad | ISO 10545-2 | ± 0,5% max. |
|  | Straightness of sides Rectitud de lados | ISO 10545-2 | ± 0,3% max. |
|  | Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud | ISO 10545-2 | ± 0,2 mm |
|  | Thickness Grosor | ISO 10545-2 | ± 10 % |
| PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS | | | |
|  | Water absorption Absorción de agua | ISO 10545-3 | > 10 % |
|  | Modulus of rupture Carga de rotura, en N | ISO 10545-4 | Espesor ≥ 7.5 : Min. 600 Espesor < 7.5 : Min. 200 |
|  | Breaking strength Resistencia a la flexion | ISO 10545-4 | ≥ 18 - 21 N/mm ² |
|  | Lineal thermal expansion Dilatación térmica lineal | ISO 10545-8 | Available method Método disponible |
|  | Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico | ISO 10545-9 | Resistant Resistente |
|  | Resistance to crazing Resistencia al cuarteo | for glazed tiles para baldosas esmaltadas ISO 10545-11 | Resistant Resistente |
| CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS | | | |
|  | Chemical resistance to household cleaners Resistencia química a productos de limpieza | ISO 10545-13 | GLA |
|  | Resistance to staining Resistencia a las manchas | ISO 10545-14 | Mínimo Clase 5 |